

ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА «ИНТЕРЬЕРНАЯ» NEOMID



Под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность от возгорания и распространения пламени.

НАНЕСЕНИЕ

Краска поставляется в готовом виде. При необходимости допускается разбавление водой не более 5 % от массы.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, грязи, старой краски, жировых загрязнений и грибковых поражений (плесень). Для чистой, сухой, не зараженной, ранее ничем не обработанной древесины- в качестве грунта можно использовать краску, разбавленную водой в соотношении, краска: вода, 4:1.

Краску, возможно, наносить кистью, валиком или краскопультом в два и более слоев до достижения необходимого расхода. Для улучшения декоративных свойств необходимо проводить межслойное шлифование, выполняется наждачной бумагой (абразивом) Р 180, окончательная шлифовка Р 400-600 в зависимости от неровности поверхности.

Работы проводить при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха не более 90 %. При нанесении и последующей сушке необходимо исключить попадание влаги на окрашиваемую поверхность. Время высыхания между слоями не менее 2 часов. Время полного высыхания не менее 24 часов при температуре воздуха от 20 °С.

Зараженную древесину необходимо предварительно обработать отбеливателем «Neomid 500». В особых случаях, для усиления антисептической защиты, перед нанесением краски рекомендуется обработать древесину Антисептиком для внутренних работ «Neomid 400» или Антисептиком универсальным бесцветным «Neomid Base Eco». Рекомендованные составы использовать в соответствии с рекомендациями по применению на данный состав.

ОГНЕБИОЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВА «ИНТЕРЬЕРНАЯ» NEOMID



РАСХОД

Для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от биопоражения - 100-150 гр/м². Для создания декоративного покрытия с одновременной защитой от возгорания и биопоражений - 250 гр /м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, очки, респиратор. При попадании на кожу – смыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить краску следует в сухих отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С на расстоянии не менее 1,5-2 м от источников отопления.

Пожаровзрывобезопасно.

Утилизировать согласно СанПиН 2.1.7.1322-03

Срок хранения 24 месяца.

СОСТАВ: Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипиреновой вспучивающей композиции, активных антисептирующих компонентов, в водной дисперсии синтетического полимера с добавлением различных вспомогательных веществ (загустителя, эмульгатора и др.).