

Покрывная эмаль «Fertek-07П»



Покрывная эмаль FERTEK-07П изготавливается в соответствии с ТУ 2313-008-25933106-2016. Эмаль представляет собой композицию, содержащую пигменты и наполнители, защищающие от коррозии, функциональные добавки; химстойкие и атмосферостойкие смолы. FERTEK-07П соответствует IV классу лакокрасочных материалов по ГОСТ 9.032. Покрытие имеет хорошую адгезию к поверхностям из различных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Покрывная эмаль FERTEK-07П предназначена:

- для создания декоративно-защитных покрытий на поверхностях, окрашенных ЛКМ специального назначения (антикоррозионные, огнезащитные материалы);
- для антикоррозионной защиты для всех видов металлических поверхностей (в том числе оцинкованных и алюминиевых).

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ И СУШКИ

Перед нанесением покрывная эмаль FERTEK-07П должна быть тщательно перемешана до однородного состояния непосредственно в таре и, иметь температуру $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, наличие осадка не допускается. Рекомендуется применение специальных перемешивающих устройств или электродрели с рамкой.

В процессе нанесения эмаль необходимо периодически перемешивать и поддерживать ее температуру в пределах $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$. При нанесении на металлические конструкции не рекомендуется разбавлять FERTEK-07П в процессе работы.

Окружающие условия: температура воздуха – не ниже 0°C , относительная влажность – не выше 85%. На металлические конструкции нанесение должно осуществляться при температуре выше точки росы на $3-4^\circ\text{C}$. Несоблюдение условий ведет к ухудшению качества нанесенного покрытия. При проведении окрасочных работ не допускаются сквозняки.

Покрывную эмаль наносят на сухую поверхность методом безвоздушного и пневматического распыления. Нанесение — послойное.

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Эмаль FERTEK-07П хранят в помещении, в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления, в интервале температур от $+10^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$