

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель руководителя)

ИЛ ООО «ПожСтандарт»

 А.В. Баранов
2018 год

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ ПИПБ0056/03-2018 от 06.03.2018 г.

Краска огнезащитная марки «ОЗК-45»
для стальных конструкций, плотностью $1,25 \text{ г/см}^3$,
выпускаемая по ТУ 2316-018-17297211-2006
«ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК-45»

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120

Серпухов, 2018 г.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)**

Аккредитована ГУГПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в
Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.
Регистрационный индекс ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г.

1. Наименование и адрес заказчика

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.

Телефон (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты
info@pojstandart.ru.

Аттестат аккредитации рег. № ТРПБ.RU.ПБ57.

2. Наименование объекта испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания были представлены образцы краски огнезащитной марки «ОЗК-45» для стальных конструкций, плотностью $1,25 \text{ г/см}^3$, выпускаемой по ТУ 2316-018-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК-45». Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лаборатория-38080» (ООО «НПЛ-38080»).

Адрес: 141701, Россия, Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5, строение 8.

ОГРН: 1027700323265.

Телефон +74959408214, факс +74956410089.

Идентификация: краска огнезащитная марки «ОЗК-45» для стальных конструкций, плотностью $1,25 \text{ г/см}^3$, представляет собой суспензию воднодисперсионную композицию на основе дисперсии поливинилацетата, наполнителей, пигментов и целевых добавок. Краска представляет собой однородную вязкую массу белого цвета без посторонних примесей.

В результате идентификации установлено, что краска огнезащитная марки «ОЗК-45» для стальных конструкций, плотностью $1,25 \text{ г/см}^3$, выпускаемая по ТУ 2316-018-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК-45», код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120, соответствует представленной на нее документации.

3. Основания для проведения работ и методы испытаний

Основание для проведения работ:

– направление № 15012018/3.

ЦЕЛЬ Испытаний:

Определить группу огнезащитной эффективности в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1)».

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

Аккредитована ГУПС МЧС России в Системе сертификации в области пожарной безопасности в
Российской Федерации на техническую компетентность и независимость.
Регистрационный индекс ТРИБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г.

Согласно требованиям п. 5.5.3 ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» краска огнезащитная марки «ОЗК-45» для стальных конструкций, плотностью $1,25 \text{ г/см}^3$, выпускаемая по ТУ 2316-018-17297211-2006 «ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ОЗК-45», код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.11.120, при общей толщине сухого слоя покрытия 1,72 мм и расходе $3,10 \text{ кг/м}^2$ (без учета технологических потерь), нанесенного на грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной 0,05 мм, при испытании на стальной колонне с приведённой толщиной металла 3,4 мм, относится к **4 (четвертой)** группе огнезащитной эффективности.

Испытания проводил
инженер-испытатель


подпись

А.А. Корнилов
инициалы, фамилия

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ