

DBS 9802-NBS

(пистолетная огнестойкая пена)

5.12

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт	Однокомпонентная, монтажно-изоляционная пена предназначена для огнестойких уплотнений.
Свойства	Огнестойкая. Затвердевает под влиянием атмосферной влаги. Обеспечивает хорошую акустическую и термическую изоляцию. Не пропускает дыма, воздуха и газов. Обладает хорошей адгезией к различным строительным поверхностям. Экологическая. Заполняет любые полости.
Цвет	Жёлтый.
Упаковка	700 мл – алюминиевые баллоны с тросиком.
Срок хранения	В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C. Баллоны хранить в вертикальном положении. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.
Назначение	Для заполнения конструкционных щелей, где очень важным фактором является огнестойкая изоляция. Заполнение пространства между перегородками, полом и плитами перекрытия; стеновыми панелями и коробкой здания, а также для заполнения отверстий для проводки труб и проводов в элементах конструкции здания; полостей между дверными или оконными коробками и проемами. Уплотнение щелей вокруг дымоотводов и слуховых окон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	Ок. 22 кг/куб.м по ISO 7390
Консистенция	Тиксотропная
Цвет	Жёлтый
Расширительный газ	Безопасный для озона
Выход пены	Ок. 30 литра (в зависимости от температуры и влажности воздуха).
Структура ячеек	Ок. 70% равномерно закрытых ячеек.
Время до исчезновения клейкости	12 - 16 мин. в зависимости от температуры и влажности воздуха.
Время пленкообразования	Ок. 7-10 мин. при +23°C и относительной влажности 55%.
Время обработки	30 - 60 минут
Термостойчивость	От -40°C до +90°C
Время затвердевания	От 5 до 48 часов при +23°C и относительной влажности 55%.
Устойчивость к УФ излучению	Невысокая. Хранить от УФ излучения.
Термостойчивость после затвердения	от -40°C до 90°C
Горючесть	Самоугасающая по DIN 4102-B2
Удельное электросопротивление	5 x 10 ¹⁵ ом/см.
Время огнестойкости	Размеры шва (ширина x глубина)-Время огнестойкости: 10мм x 100мм-80 мин., 15мм x 100мм-60 мин., 20мм x 100мм-50 мин., 30 мм x 100мм-45 мин.
Адгезия	Хорошая к древесине, бетону, кирпичу, стали, алюминию, стеклу и другим металлам. Адгезия отсутствует к полиэтиленовой пленке, силикону и фторопласту. Для повышения адгезии поверхность необходимо очистить и увлажнить.
Размеры швов	Минимальная ширина -10 мм. Максимальная ширина - 40 мм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Температура применения от +10°C до +35°C. Температура пены от +10°C до +35°C. Баллон с пеной, хранить при комнатной температуре. Перед применением сильно встряхнуть. Снять защитный колпачок и накрутить баллон на пистолет. Клапан пистолета должен быть закрыт. Клапан открывать после наворачивания баллона на пистолет, нажимая на спусковой крючок и выпуская пену. На ствол пистолета можно дополнительно навинтить пластмассовую трубку. Для предотвращения затвердевания пены в пистолете, отвинтить баллон от пистолета и сразу же накрутить другой с пеной или с очистительной жидкостью Universal Pur Cleaner. Для повышения выхода и увеличения адгезии пены материал, на который она наносится, можно увлажнить. При низких температурах емкость не подогревать (допускается погружать ее в теплую воду). Во время работы баллон держать головкой вниз. Пена увеличивается в объеме в 2-3 раза в течение 30-60 мин., поэтому пространство рекомендуется заполнять только на 65%. Через 60 мин. можно нанести дополнительный слой пены. Адгезия между этими двумя слоями гарантируется. Через 24 часа пену можно штукатурить, окрашивать, сверлить, пилить и наклеивать на нее какие-либо материалы.
Средства очистки	Остатки пены на коже и одежде необходимо сразу удалять при помощи продуктов Universal Pur Cleaner или ацетона. Затвердевшую пленку удалять механическим соскабливанием.
Меры безопасности	Во время работы с пистолетной пеной необходимо надевать защитные перчатки и спецодежду. Упаковка находится под давлением, поэтому ее нельзя повреждать и подвергать воздействию температуры выше +50°C. В случае попадания пены в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответственность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходить от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.